

LÍNEA PAVIFLEX

		THRU/INTENSITY/ CHROMA CONCEPT	THRU	THRU*
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
Clasificación de uso	EN 685 ISO 10874	Comercial 33	Comercial 34	Comercial 33
		Industrial 41	Industrial 42	Industrial 41
Espesor	NBR 7374	2,0mm	3,2mm	2,0mm
Formato	NBR 7374	300x300mm	300x300mm	600x600mm
Embalaje	NBR 7374	56 baldosas (5,04m ²)	35 baldosas (3,15m ²)	14 baldosas (5,04m ²)
Peso promedio	NBR 7374	4,36kg/m ²	7,01kg/m ²	4,36kg/m ²
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 2dB	Δ_{Lw} 2dB	Δ_{Lw} 2dB
Solidez a la luz	NBR 7374	≥ 4	≥ 4	≥ 4
Resistencia química	NBR 7374	Ok	Ok	Ok
Propiedades electrostáticas	ASTM D 257	1,65x10 ¹³ Ω	1,65x10 ¹³ Ω	1,65x10 ¹³ Ω
Emisiones COV	AGBB/DIBT	$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (después de 28 días)	$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (después de 28 días)	$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (después de 28 días)