

# LÍNEA PLUS



		<b>COLECCIÓN STANDARD PLUS®</b>	<b>COLECCIÓN VYLON PLUS®</b>
<b>Tipo de revestimiento</b>	NBR 14917-1	Piso vinílico homogéneo (HO)	Piso vinílico homogéneo (HO)
<b>Clasificación de uso</b>	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
<b>Espesor total</b>	EN 428 / ISO 24346	2mm	2mm
<b>Formato (rollo)</b>	EN 426 / ISO 24341	2 x 23m	2 x 20m
<b>Embalaje (rollo)</b>	EN 426 / ISO 24341	46m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>
<b>Peso promedio</b>	EN 430 / ISO 23997	3,3kg/m <sup>2</sup>	3,7kg/m <sup>2</sup>
<b>Almacenamiento</b>	-	Vertical / base elevada	Vertical / base elevada
<b>Patrón</b>	-	Diversos/ consultar catálogo	Diversos/ consultar catálogo
<b>Protección superficial</b>	-	PUR	ACRÍLICO
<b>Resistencia a la abrasión</b>	EN 660-2	Clase P	Clase M
<b>Aglutinantes</b>	ISO 10581	Tipo II	Tipo II
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	DIN 51130 NRB 13818	R9 < 0,40	R9 < 0,40
<b>Punzonamiento residual</b>	EN 433 / ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
<b>Estabilidad dimensional</b>	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
<b>Absorción acústica al impacto</b>	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 4dB	$\Delta_{Lw}$ 4dB
<b>Carga estática</b>	EN 1815	< 2kV	< 2kV
<b>Clasificación de reacción al fuego</b>	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
<b>Emisiones COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)